# Oldroyd Noppenfolie Xp

- Noppenmembraan in polypropyleen met een aan één zijde opgelast net.
- Laat toe om vochtige muren onmiddellijk te herbepleisteren na injectie tegen opstijgend vocht.
- Vormt een ondoordringbare barrière voor verontreinigingen in muren (vb zouten, nitraten, sulfaten), zodat ook hier een gepleisterde afwerking mogelijk is
- Creëert een spouw waardoor muren kunnen ademen.
- Multi-Layer Technology en consistente materiaaldikte voor optimale sterkte.
- Verkrijgbaar in 1,5x10m en 2x20m rollen.
- Te bevestigen met de gepaste pluggen
- Af te dichten met butylband

## Technische specificaties

| | |
|---|---|
| Breedte (m) | 1,50 of 2,00 |
| Lengte (m) | 10,00 of 20,00 |
| m² per rol | 15,00 of 40,00 |
| Verpakkingseenheid | Rol |
| Kleur | Groen |
| Grondstof | Polypropyleen |
| Dikte | 0,5mm |
| Noppenhoogte | 4,0mm |
| Totale dikte | 5,0mm |

## Luchtcirculatie achter membraan

| | |
|---|---|
| Totaal volume | 3,1 l/m² |
| Drainage capaciteit | 3,31 l/m² |
| Gewicht | +/-1,57 l/s m |
| Dampdoorlaatbaarheid | 0,53 kg/m² |
| Treksterkte (ISO 527 MD*) | 50 MPa |
| Rek bij breuk (ISO 527 MD*) | 820% ** |
| Druksterkte (SPF VN 2200) | > 140 kN/m² |
| Applicatie temperatuur | -20°C tot +80°C |
| Vitac softening point | 148°C |
| Emissie (VOC) | < 10µg/m²h |
| Chemische resistentie | zeer goed |
| Impact weerstand zeer goed tot | -20°C |
| Impact weerstand goed tot | -40°C |
| Verwachte levensduur | >50 jaar |

## NET

| | |
|---|---|
| Grondstof | Polypropyleen |
| Gewicht | 31 gr/m² |
| Maaswijdte | ~ 7 x 7mm |
| Draden/cm | 2,14 x 1,08 |
| Treksterkte Warp | 370 N/5cm |
| Treksterkte Weft | 350 N/5cm |
| Elongatie Warp | 22% |
| Elongatie Weft | 24% |

* MD = Machine richting
** Zonder net

membranes