



Socli
Italcementi Group



SOCLI CHAUX RABOT NHL5

Zuivere, grijze, natuurlijk hydraulische kalk NHL 3.5
conform EN 459-1

De grijze, natuurlijk hydraulische kalk Chaux Rabot wordt geproduceerd door calcinatie van siliciumhoudende kalksteen. De gebrande kalksteen wordt geblust door toevoeging van water. Het hierdoor verkregen poeder wordt nadien fijn gemalen. De grijze, natuurlijk hydraulische kalk Chaux Rabot is een NHL5, conform de CE- en EN 459-1 normen.

Toepassing

- METSELEN
- VOEGEN VAN METSELWERK & TEGELS
- TRADITIONELE KALEI
- PLEISTEREN
- AANWERKEN DAKPANNEN
- CHAPE
- TEGELMORTEL

Voordelen

- Bijzonder geschikt voor restauratie en nieuwbouw
- hoge dampdoorlaatbaarheid: laat muren ademen, optimale vochthuishouding
 - plasticiteit: soepele, goed verwerkbare mortels
 - excellente hechting

Technische eigenschappen

- Drukweerstand (in MPa) volgens de Norm tussen 5 en 20 MPa na 28 dagen.
- Dubbele zetting:
- Initiële hydraulische zetting (door contact met water), waardoor op korte termijn goede mechanische weerstand wordt opgebouwd.
- Secundaire zetting (door contact met de lucht), die de krimp beperkt en goede mechanische weerstand opbouwt op lange termijn.
- Intiële zetting: meer dan 2 uur
- Constante en homogene witheid laat de kleuren van de gebruikte zandsoorten tot hun recht komen. Toevoeging van pigmenten is mogelijk.
- Uitzonderlijke fijnheid, tussen 8000 en 10000 cm/g
- Zie productfiche

Verbruik

- Metselen: 250 tot 450 kg/m³
- Tegelen (natuursteen, terracotta): +/-350kg/m³
- Aanbrandlaag: 400 tot 450 kg/m³
- Basispleister: 300 tot 350 kg/m³
- Afwerkpleister: 250 tot 300 kg/m³
- (Her)voegen: 250 tot 350 kg/m³
- Kalkbeton: 400kg/m³
- Isolerende kalk-hennepmortel: 70kg/200l. hennep
- Isolerende chape: 70kg/200 liter hennep
- Plaatsing dakpannen: 250 tot 300 kg/m³

Kleuren

Grijs

Verpakking

Zakken 35kg
Omverpakking: 40 zakken per pallet

Bewaring

In de originele verpakking, vrij van atmosferische invloeden en vocht.

Verwerking

- Steeds werken op een structureel gezonde ondergrond. De ondergrond steeds rijkelijk voorbevochtigen.
- Enkel verwerken bij temperaturen tussen +5 en +30°C
- Werk enkel met proper gereedschap en zuiver water
- Steeds dezelfde mengtijden en mengverhoudingen respecteren per werf.
- Het zand afdekken met zeilen
- Let op voor felle zon en wind om een te snelle uitdroging te vermijden.

Reiniging gereedschap

Niet uitgehard materiaal met water reinigen

Veiligheid

Beschermingsmaatregelen:

Socli Chaux Rabot is alkalisch en kan oog- en huid-irritatie veroorzaken. Het is aanbevolen om steeds handschoenen, stofmasker en bril te dragen tijdens het mengen.

R & S zinnen

Symbol: Xi - Irriterend
R-zinnen: R41 Gevaar voor ernstig oogletsel
S-zinnen: S2 Buiten bereik van kinderen bewaren
S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
S39 Draag een geschikt beschermingsmiddel voor de ogen en/of voor het gezicht.

Belangrijk bericht:

De grootste zorg werd besteed aan het samenstellen van de technische gegevens voor de producten van het bedrijf. Alle aanbevelingen of suggesties met betrekking tot het gebruik van de producten worden zonder enige garantie gegeven. De gebruiksvoorwaarden ter plaatse kunnen immers door het bedrijf niet worden gecontroleerd. De gebruiker moet zelf controleren of elk product geschikt is voor het doel en of de omstandigheden ter plaatse het gebruik toelaten. Deze uitgave vervangt alle voorgaande.

PEC International nv

Anthonis de Jonghestraat 6 A
B-9100 NIEUWKERKEN-WAAS

www.pecinternational.com
info@pecinternational.com
Tel: +32-3-776.84.39
Fax: +32-3-777.35.09